

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ

Столевич А.С., Макаров С.В., Суханов В. Г., Костюк А. И.,
Столевич И. А., Лысенко Е. В., Водолагин Н. Д.

Опережающее развитие конструкций из бетонов на пористых заполнителях обуславливается их высокой эффективностью, связанной с возможностью регулирования технологических и других свойств, при снижении массы зданий и сооружений. Возможность использования для их изготовления дешёвых местных заполнителей из отходов различных производств позволяет решать и проблему охраны окружающей среды.

Такие исследования проведены в ОИСИ (ныне ОГАСА), НИИЖБ, ГИСИ, НИИСМИ и др.. Выполненные научно-исследовательские, производственно-технологические и технико-экономические работы, их внедрение в производство убедительно показывают целесообразность более широкого использования карбонатных песков в различных бетонах (тяжёлых, облегчённых, лёгких на природных и искусственных крупных заполнителях) для сборного и монолитного строительства, что обеспечивает их качество и экономическую эффективность.

Действующие нормы (СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции) не учитывают в полной мере специфических свойств лёгких бетонов на карбонатном песке, что снижает качество проектирования и расчёта конструкций.

Максимальный учёт свойств местных пористых заполнителей в сочетании с привязкой к конкретной технологии изготовления лёгких бетонов и уровнем её подготовки являются исходными для проектирования эффективных индивидуальных и типовых конструкций.

Дефицит мелких заполнителей для бетонов во многих регионах страны может быть восполнен путём широкого применения для их производства отходов камнепиления карбонатных пород (пористых известняков и известняков-ракушечников).

Пригодность карбонатных пород для получения песка определяется его прочностью, которая должна быть $\geq 1,0$ МПа. Требования к пористым карбонатным пескам регламентируются РСТ УССР 5014-82. Модуль прочности карбонатного песка должен находиться в пределах 2...3,5. Содержание в песке зёрен крупностью 5...10 мм должно быть не более 5% по массе, отдельно глинистых частиц не более 1%.

В исследованиях использовали местный, фракционированный крупный заполнитель Кулиндоровского завода: керамзитный гравий и его - аналог кералитовый гравий, получаемый обжигом при высокой температуре гранул из морских и лиманских илов, разрабатываемых при ремонтно-эксплуатационном и капитальном дноуглублении подходных каналов и портовых акваторий. В качестве мелкого заполнителя применяли карбонатные пески Булдынского, Орловского и Главанского месторождений, получаемые путём дробления и отсева отходов камнепиления известняков-ракушечников (карбонатные породы), и кварцевый песок (для сопоставления).

В ходе выполнения исследований на каждом этапе применялся комплексный подход, включающий: изучение свойств исходных

материалов; назначение оптимальной рецептуры бетонов; назначение оптимальных технологических параметров; изучение свойств бетонита (бетон мелкозернистый на карбонатном песке), керамзитобетона и кералитобетона; изготовление и испытание опытно-промышленных партий различных конструкций из бетонов оптимальных составов.

Усредненные характеристики применяемых в разное время, периоды, этапы материалов: керамзит и кералит – фракция 5 - 20 мм, прочностью 2,9 - 3,15 МПа, насыпная плотность – 480 - 650 кгс/м³, водопоглощение – 13 - 15 %, объём межзерновых пустот – 35 - 40 %, марка по насыпной прочности – 500, 600, 700; карбонатные пески – 0 - 5 мм, модуль крупности – 2,6 - 2,97, насыпная плотность – 1100 - 1190 кгс/м³, плотность в цементном тесте – 2370 - 2430 кгс/м³; пустотность – 0,48-54 %, содержание глинистых частиц – 0,67 - 0,76 %, вяжущее – портландцемент марок 400, 500 и малоцементное известосодержащее вяжущее.

Для экспериментальных исследований, проводимых по методике планированного эксперимента, использовали близкие к Д-оптимальному планы Бокса-Бенкена 2³, 3³, B₄, Ha₅ и др.

Основная цель исследования – экспериментально доказать техническую возможность применения мелкозернистого карбонатного бетона, керамзитобетона и кералитобетона на карбонатном песке в сборных и монолитных конструкциях различного назначения.

В соответствии с поставленной целью были решены задачи:

- получены экспериментальные данные об основных свойствах исследуемых бетонов и смесей с показателем подвижности ОК=6-18 см, предназначенных для сборных и монолитных конструкций; выявлено влияние основных рецептурно-технологических факторов на водопотребность, уплотняемость, расслаиваемость, изменение подвижности во времени смесей, а также на прочность, плотность, однородность по прочности и плотности, деформативность; показана возможность использования упрощённых линейных уравнений регрессий для определения этих характеристик;
- разработана методика оптимизации составов бетонов с учётом технологических параметров приготовления, транспортирования и уплотнения смеси; разработана методика комплексного подхода к оптимизации исследуемых бетонов, с учётом эксплуатационных и технологических требований к конструктивным элементам;
- получены удобные для практического пользования зависимости, позволяющие с 95 % надёжностью нормировать прочность, плотность, модуль упругости с учётом изменения их во времени, усадку, ползучесть, длительное сопротивление, предельные деформации сжатия, границы области микроразрушений в зависимости от основного обобщённого рецептурного фактора состава:

$$(B/c + r);$$

- предложены рекомендации по учёту в расчётах особенностей прочностных и деформативных свойств, а также потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести исследуемых бетонов;
- получены экспериментальные данные о прочностной однородности, несущей способности, трещиностойкости и деформативности крупных стеновых блоков, крупнопанельных стен и перекрытий, изготовленных по кассетной технологии, кругло-пустотных панелей перекрытий (обычных

и предварительно напряжённых), ребристых предварительно напряжённых плит перекрытий и других изгибаемых элементов при кратковременном и длительном действии нагрузки. Выявлены особенности работы указанных элементов и даны рекомендации по их учёту в расчётах.

-разработаны и изданы 1. Временные технические указания по производству и применению сборных многопустотных панелей из облегчённого мелкозернистого известнякового бетона (ВТУ 1-65).- Одесса, 1967. 2. Временные технологические условия на производство крупных стеновых бетонитовых блоков (ВТУ 04-67).- Кишинёв, 1969. 3.Блоки стеновые крупные из керамзитобетона (ТУ 69 УССР 004-72).- Киев, 1972. 4. Технические условия на производство крупных стеновых керамзитобетонных блоков. – Киев, 1972. 5. Блоки стеновые крупные из керамзитобетона. Технические условия ТУ 69 УССР 9-72. – Кишинёв, 1973. 6. Камни стеновые из известняков-ракушечников Калмыцких месторождений. Технические условия (ТУ 410-136-74). – Элиста, 1974. 7.Указания по применению стеновых камней из известняков-ракушечников Калмыцких месторождений в проектировании и строительстве (У-1К-74). – Элиста, 1974. 8. Плитки облицовочные из пресованного бетона на известняковом песке Чолун-Хамурского месторождения КАССР. Технические условия ТУ 410-163-78. – Элиста, 1979. 9. Блоки стеновые крупные керамзитобетонные пустотельные. Технические условия ТУ МССР 4-83.- Кишинёв, 1983. 10. Рекомендации по изготовлению конструкций и изделий из бетонов на природных пористых заполнителях. Госстрой АССР.- Ереван, 1984. 11. Рекомендации по производству и применению керамзитобетона на известняковом песке для конструктивных элементов жилых домов. – М: Стройиздат, 1986. 12.Рекомендации по учёту потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести керамзитобетона на карбонатном песке. – М: Стройиздат, 1987. 13. Рекомендации по производству и применению конструкционно-теплоизоляционного керамзитобетона на карбонатном песке. – М: Стройиздат, 1988. 14. Рекомендации по учёту комплекса технологических и эксплуатационных параметров, оптимизирующих свойства конструкционного керамзитобетона на карбонатном песке. – М: Стройиздат, 1989. 15. Рекомендации по проектированию конструкций из керамзитобетона на карбонатном песке. – М: Стройиздат, 1990. 16. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные на малоцементном известесодержащем вяжущем. Технические условия (ТУ 10.20 УССР 149-90). – Одесса, 1992. 17. Керамзитобетон на карбонатном песке в конструкциях жилых и общественных зданий. – М: Обзорная информация, № 1, 1990. 18. Керамзитобетон на карбонатном песке в монолитном домостроении. – М: Обзорная информация, № 3, 1990. 19.Лёгкий бетон на зольном гравии на малоцементном вяжущем. Технические условия (ТУ 00 ССРМ 01-90). 20. Лёгкие бетоны на основе керамзита. - Информ. листок. Одесский ЦНТИ, 1991. 21. Блоки стеновые крупные керамзитобетонные на малоцементном известе содержащем вяжущем. Технические условия (ТУ 10.20 УССР 64-89). – Одесса, 1992. 22.Панели наружные стеновые керамзитобетонные на малоцементном известе содержащем вяжущем. (ТУ 10.20 УССР 119-90). – Одесса, 1992. 23. Камни кералитобетонные. Технические условия (ТУ 234-1272001-03-

93). - Одесса, 1993; 24. Блоки кералитобетонные стеновые крупные. Технические условия (ТУ 234-1272001-02-93). - Одесса, 1993; 25. Изделия и конструкции из кералитобетона. Информ. листок № 070-93. Одесский ЦНТИ и ЭИ. - Одесса, 1993; 26. Грунты илистые морские для производства кералитового гравия, щебня и песка. Технические условия (ТУ 234-1272001-01-91). - Одесса, 1993; 27. Гравий, щебень и песок кералитовые. Технические условия (ТУ 234-1272001-01-91). - Одесса, 93; 28. Плиты сплошные из бетона на основе кералита для перекрытий и покрытий жилых и общественных зданий. Технические условия (ТУ 234-1272001-05091). - Одесса, 1993; 29. Стыковое соединение наружных и внутренних стеновых панелей, а.с. № 1025821, 1983; 30. Вертикальный стык наружных стеновых панелей, «Привилегия» св. № 05555 25, 27.06.1982; 31. Вертикальный стык наружных стеновых панелей, а.с. № 949096, 1982; 32. Внутренний вертикальный стык наружных стеновых панелей, «Привилегия» св. № 05555531, 20.10.1992; 33.Антисейсмическая защита крупнопанельных зданий, «Привелегия» св. №05555535, 06.12.1992;

- опубликовано по данной тематике более 150 научных статей в журналах, сборниках и материалах международных, всесоюзных, республиканских и других конференций.