

ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С ТРЕЩИНАМИ

Яременко А.Ф., Гапшенко В.С., Еньков Е.У.

Важными параметрами теории деформирования железобетона с трещинами [1] являются коэффициенты, учитывающие наличие касательных напряжений в арматуре и силы зацепления "бетонных мостиков" вдоль трещин λ_i , а также работу растянутого бетона на участке между трещинами ψ_{si} . Изучению особенностей напряженно-деформированного состояния плоскостных элементов железобетонных конструкций и экспериментальному обоснованию величин этих коэффициентов посвящены исследования Н.И.Карпенко [1,5], Л.М.Григорьянц [2], Н.А.Гусейнова [3], А.Ф.Яременко [6,8], Е.У.Енькова [4], А.Я.Мельника [6,7], В.С.Гапшенко [8].

В испытанных образцах-дисках варьировались методики и схемы загружения, прочность бетона, диаметры и шаг арматурных сеток, углы наклона трещин к арматуре и их количество. Армирование железобетонных дисков производилось ортогональными или косоугольными сетками. Приложение нагрузки было ступенчатым, соотношение продольной и поперечной сжимающей нагрузок было различным.

Изучению подлежали следующие факторы: деформации арматуры непосредственно в трещине и средние; деформации полос бетона вдоль и поперек трещин; деформации железобетона в направлении, перпендикулярном к трещинам; ширина раскрытия трещин и, в некоторых случаях, сдвиг берегов трещин; величины трещинообразующих и разрушающих нагрузок.

Опыты [1,2,3] произведены при кратковременном, а [4,6,7,8] –при длительном действии нагрузки.

Обработка экспериментальных данных по предлагаемой методике позволила уточнить величины сил зацепления "бетонных мостиков" в трещине V_{3n} ; относительную податливость арматурных стержней тангенциальным перемещениям δ_{si} , а также влияние уровней «растяжение-поперечное обжатие» и длительности действия нагрузки на значения коэффициентов λ_i и ψ_{si} ($i=x,y$).

Для двухслойного ортогонального армирования напряжения в арматуре направлений x и y в сечении с трещиной, наклонной к оси x под углом α , могут быть представлены в виде [1]:

$$\sigma_{si} = \frac{\sigma_n}{\mu_{si}} \lambda_i, \quad (1)$$

где: σ_n -главные нормальные напряжения на площадке с трещиной;
 μ_{si} -коэффициенты армирования.

Нормальные напряжения в арматуре σ_{si} вычислены через измеренные в опытах относительные деформации арматуры в трещине ε_{si} , причем при двухосном «растяжении-сжатии» из полных деформаций ε_{si} должны быть вычтены деформации, вызванные поперечным обжатием. Экспериментальные значения коэффициентов λ_i определены из формулы (1). При этом имеют место соотношения :

$$\frac{1}{\lambda_x} = 1 + \frac{E'_{sy} \mu_{sy}}{E'_{sx} \mu_{sx} \delta_{sy}} \operatorname{ctg}^2 \alpha + \frac{E_{cr} + G_{cr} \operatorname{ctg}^2 \alpha}{E'_{sx} \mu_{sx}}, \quad (2)$$

$$\frac{1}{\lambda_y} = 1 + \frac{E'_{sx} \mu_{sx}}{E'_{sy} \mu_{sy} \delta_{sx}} \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{E_{cr} + G_{cr} \operatorname{tg}^2 \alpha}{E'_{sy} \mu_{sy}}, \quad (3)$$

где: E_{cr} и G_{cr} -секущие модули деформации связей зацепления берегов трещин (“бетонных мостиков” [1]); E'_{sx} и E'_{sy} -секущие модули деформации арматуры.

Влияние ползучести бетона на величину отношения податливости стержней тангенциальным смещениям к податливости осевым перемещениям δ_{si} учтено на основании обработки экспериментальных данных, полученных на образцах при длительном загружении [4-7]. Оказалось, что δ_{si} не зависит практически от угла α , но существенно зависит от уровня растягивающих напряжений η_n^σ . При этом

$$\delta_s = 0.75 \alpha \eta_n^\sigma [1 + \varphi(t, t_0)] \quad (4)$$

Соответствие экспериментальных и вычисленных с помощью (2-4) средних деформаций арматуры и деформаций арматуры в сечении с трещиной вполне удовлетворительное.

Литература.

1. Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. – М.:Стройиздат,1976.-204с.
2. Григорьянц Л.М. Экспериментальное исследование напряженного состояния арматуры и бетона при наличии наклонных трещин. В кн.: Строительные конструкции, здания и сооружения /ЦНИИЭПсельстрой, вып.17. –М.,1977.

3. Гусейнов Н.А. Исследование деформаций и прочности железобетонных элементов с трещинами при напряженном состоянии «растяжение-сжатие». -В кн.: Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных конструкций /НИИЖБ. – М.,1979, с.44-57.
4. Еньков Е.У. Физические зависимости плоского напряженного состояния железобетона с трещинами в условиях ползучести и экспериментальное обоснование соответствующих параметров. –В сб.: Строительные конструкции. –К.,Будівельник, 1979, с.54-57.
5. Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. –М.:Стройиздат, 1996. –416с.
6. Яременко А. Ф., Мельник А.Я. Длительное деформирование железобетонных дисков с трещинами. В сб.: Строительные конструкции. –К., Будівельник, 1979, вып. 35, с. 40-44.
7. Мельник А.Я. Распределение напряжений в арматуре железобетонных дисков с трещинами. –Изв. Вузов. Сер. Стр-во и архит. 1980, №10, с. 16-19.
8. Яременко А.Ф., Гапшенко В.С. Кратковременная и длительная прочность растянуто-сжатых дисков с трещинами. Бетон и железобетон, 1986, №12, с. 23-24.