

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
АКАДЕМІЯ БУДІВництва України
ТРАНСПОРТНА АКАДЕМІЯ України
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ім. А.М. БЕКЕТОВА
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
ТОВ «MC-BAUCHEMIE»
AT «TINES CAPITAL GROUP»

**Тези доповідей 6-ї міжнародної
науково-технічної конференції**

**«ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ
ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬ НА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТУ»**

Харків 2017

АКТИВОВАНІ БЕТОНИ

ACTIVATED CONCRETE

канд. техн. наук Г.Г. Ткаченко, канд. техн. наук С.С. Макарова
Одеська державна академія будівництва та архітектури

G.G. Tkachenko, PhD (Tech.), S.S. Makarova, PhD (Tech.)
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Накопичений теоретичний та практичний досвід показав, що ефективним методом проявлення можливостей в'язучих систем їх активізація різними способами: хімічним, термічним, електричним та магнітним, механічним та їх комбінаціями.

Була висловлена наукова гіпотеза, що для композитів на основі цементних в'язучих до ефективних методів активізації процесів структуроутворення слід віднести метод зміни зовнішніх силових постійно діючих електромагнітних випливів за рахунок використання спеціальних фрактально-матричних резонаторів.

Були проведені дослідження властивостей цементних композитів при застосуванні комплексної активізації їх мікроструктури за рахунок фрактально-матричних резонаторів (зовнішніх), та рациональних наповнювачів (внутрішніх). Використання фрактально-матричних резонаторів дозволяє змінити вплив електромагнітних хвиль в якості зовнішнього чинника.

Для вивчення ефективності комплексної активізації бетонів і заливобетонів конструкцій була проведена серія експериментів, в яких визначалась міцність, поєднаність і модуль пружності бетонів після тужжавини в нормальних умовах (у віці 28 і 360 діб). Досліджувалися бетони з кількістю в'язучого від 248 до 380 кг/м³.

За рахунок комплексної активізації, а саме застосуванню матричних резонаторів і рационального наповнювача, кількість цементу може бути знижена на 20-25% при збереженні міцності матеріалу.

На основі результатів розроблено метод комплексної енергоекспективної активізації мікроструктури бетонів, що дозволяє знизити витрату в'язучого у бетоні при мінімальних капітальних і поточних витратах на проведення активізації. Використання комплексної активізації дозволяє вводити до 25% рациональних наповнювачів без зниження міцності і пружності бетонів класів М25 і М30. Розроблено технологічні схеми отримання активованих бетонів і виробів з них, адаптовані до існуючих технологічних ліній при індустриальному виробництві зберіннях заливобетонних виробів та до умов монопольного будівництва. Застосування матричних резонаторів є легким в експлуатації та екологічно безпечним. Проведене експериментальне впровадження підтвердило ефективність розробленого методу активізації.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРООПОРУ БЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО БІТУМНОЮ ЕМУЛЬСІЄЮ

STUDIES OF ELECTRICAL RESISTANCE OF CONCRETE THAT IS MODIFIED OF BITUMEN EMULSION

д-р техн. наук Л.В. Трикоз, І.В. Багіянц
Український державний університет залізничного транспорту (м.Харків)

L.V. Trykoz, DSc, I.V. Bagiyanç
Ukrainian State University of Railway Transport (Kharkiv)

Одним із факторів, які призводять до руйнування бетону та заливобетону, є електрокорозія під дією струму як на конструкції, безпосередньо з'язані з джерелом струму (відділення електролізу, залишний, міський, промисловий електротранспорт), так і на споруди, розташовані в зоні дії струмів витоку та блукаючих струмів. Бетон з дуже неоднорідним за електроопором матеріалом, в якому найбільший опір мають заповнювачі (щебінь, пісков), а найменший – розчин електролізу в порах цементного каменю. При цьому ці величини можуть різнятися на п'ять порядків. Неоднорідність запобігуття проявляється ще й у різному характері проводимості струму: електрона для арматури та іонів для бетону.

Електричний струм з причинною процесу електролізу, наслідком якого є анонім розчинення металу арматури. Однак арматура в бетоні знаходиться в пасивному стані, і найбільша інтенсивність подіждення заливобетону можливі при дії постійного струму, величина якого вище критичного значення (наїважливість стінкового з арматурою струму повинна бути більша за 0,06 А/м²). На спрощаді лише обмежена кількість заливобетонних конструкцій знаходитьться під дією таких струмів. Переважна більшість споруд експлуатується в умовах дії на них блукаючих струмів та струмів витоку, величина яких значно менша, але триває більше за часом. Нідією невеликої за величиною, але довготривалої різниці потенціалів відбуваються процеси дифузії іонів у поровому розчині цементного каменю, відведення продуктів дігідратації та розчинення продуктів новоутворення цементу. Це порулює синхронізоване позитивно та негативно заряджених поверхонь і приводить до виникнення електростатичних сил відторгування, що й викликає початок руйнування бетону. Отже, для захисту конструкцій від електрокорозії бетон повинен мати визначений рівень штотомого електричного опору для забезпечення захищеності в умовах електричний дій. У цьому випадку методом захисту з запобігання фізико-хімічних процесів у бетоні, що викликаються електричним струмом. Найбільш поширеним методом є додавання до складу бетону гідрофобізуючих добавок, які колмутують пори та запобігають переміщенню іонів під дією різниці потенціалів.

Задачею даного дослідження було отримання бетонів з покращеними електрополяріттівими властивостями при збереженні міцності матеріалу на заданому рівні. Для цього було досліджено міцність та питомий опір зразків бетону з додаванням бітумної емульсії у порівнянні з бездодавочним. Зразки розміром

6-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», Харків, 19–21 квітня 2017 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 229 с.

Збірник містить тези доповідей науковців вищих навчальних закладів України та інших країн, підприємств транспортної та будівельної галузі за трьома напрямками: будівельні матеріали, захист і ремонт конструкцій та споруд; будівельні конструкції, будівлі та споруди; залізниці та автомобільні дороги, метрополітені, промисловий транспорт.

ЗМІСТ

Секція БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ЗАХИСТ І РЕМОНТ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУД

<i>В.О. Бондар, Р.Р. Ахмеднабіев</i> КІНЕТИКА ТВЕРДІННЯ ЦЕМЕНТНО-ЗОЛОШЛАКОВИХ СУМІШІЙ	18
<i>В.Н. Выровой, А.В. Елькин, Н.В. Казмирчук</i> УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦІЙ-СИСТЕМ	20
<i>А.О. Гарбуз, Е.С. Скрынник</i> АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРКОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РЕМОНТА КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ	21
<i>Д.С. Захаров, С.М. Толмачов</i> ВІЛИВ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРА НА МІЦНІСТЬ ЦЕМЕНТОБЕТОНІВ ПРИ РІЗНОМУ СПІВВІДНОШЕННІ ЗАПОВІНОВАЧІВ	23
<i>О.А. Коробко</i> ВЗАЙМОСВЯЗЬ СТРУКТУР ИЗДЕЛІЯ И МАТЕРІАЛА	25
<i>С.І. Левада</i> МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИЛУГОВУВАННЯ БЕТОНУ ПРИ ФІЛЬРАЦІЇ НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ОБСТЕЖЕННЯ ГРЕБЛІ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГЕС	26
<i>Д.С. Линник, Е.С. Шинкевич</i> ОПТИМИЗАЦИЯ ФРАКЦІОННОГО СОСТАВА ОРГАНІЧНОГО ЗАПОЛНІТЕЛЯ ДЛЯ АРБОЛІТОБЕТОНА	28
<i>Я.Н. Питак, Ю.В. Хармбина, О.Я. Питак</i> БЕЗОБЖИГОВЫЙ МУЛТИКОРУНДОВЫЙ ОГНЕУПОР С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОСФАТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА	30
<i>К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦІННИХ ЛЕГКІХ КЕРАМЗІТОБЕТОНІВ, МОДИФІКОВАНИХ КОМПЛЕКСНОЮ ОРГАНО-КРЕМНЕЗЕМІСТОЮ ДОБАВКОЮ	31