

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
INTERNATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ODESSA STATE ACADEMY
OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

КОМПЬЮТЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Материалы к 47-му международному семинару
по моделированию и оптимизации композитов – МОК'47
Одесса, 21-22 апреля 2008

Научный руководитель – заслуженный деятель науки и техники Украины,
действительный член Международной инженерной академии,
д. т. н., профессор В. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE AND ADVANCED TECHNOLOGIES

Proceedings of the 47th International Seminar
on Modelling and Optimisation of Composites – MOC'47
Odessa, 21-22 April 2008

Chairman – Honoured scientist of Ukraine,
Member of international Academy of Engineering
D. Sc., Professor Vitaly VOZNESENSKY

Одесса
«Астропринт»
2008

сним сопротивлением твердой части. При уменьшении размеров ячеек более тонким ячейкам A₁B₁ увеличивается, а толщина межпоровых перегородок (т. е. площадь сечения теплопроводящего канала) уменьшается, что ведет к повышению термического сопротивления ячеистого материала.

Влияние распределения твердой составляющей в объеме материала на теплопроводность изучено на физических моделях с имитацией пор полистирольными гранулами. При одинаковой общей посвободной пористости (50 % по объему) распределение твердой части в материале (и связанное с ним изменение толщины межпоровых перегородок) регулировалось зафиксированием размеров гранул (2 и 4 мм). Пониженная теплопроводность образца с гранулами 2 мм соответствует наименьшей толщине перегородок.

Перейдем от рассмотрения идеализированного материала межпоровых перегородок как сплошной среды к реальному вижущему, с учетом его многоокомпонентности и многофазности. Для равноточных образцов с одинаковым количеством твердой составляющей и сходным характером ее распределения в материале основным фактором, определяющим теплопроводность, является минеральный состав межпоровых перегородок.

Введение в цементные композиции минеральных наполнителей с теплопроводностью, существенно отличающейся от теплопроводности цементного камня, вызывает изменения как в траектории линий тока, так и в формировании теплового фронта. Например, при введении более теплопроводного, по сравнению с цементным камнем, кварцевого наполнителя создаются предпосылки для преимущественного распространения тепла по зернам наполнителя. Линия теплового фронта искажается, вытягиваясь в сторону более теплопроводных частиц. Скорость теплопередачи при этом возрастает, соответственно снижается термическое сопротивление материала.

Другой эффект наблюдается в случае применения наполнителей с теплопроводностью меньшей, по сравнению с теплопроводностью цементного камня. Менее теплопроводные частицы наполнителя замедляют передачу тепловой энергии в локальных участках теплового фронта, то есть являются своеобразными барьерами, тормозящими его продвижение. Снижение скорости продвижения теплового фронта приводит к существенному уменьшению теплопроводности материала межпоровых перегородок и, в целом, ячеистого бетона.

Приведенные рассуждения подтверждены наблюдениями на прозрачных моделях с фотографией и прямыми измерениями теплопроводности модельных образцов. Оптимальные составы пенобетона установлены методами экспериментально-статистического моделирования.

Литература.

- Керш В.Я., Чабаненко П.Н. Влияние структурных элементов ячеистого бетона на его теплопроводность // Сб. научн. трудов "Вестник ОГАСА", вып. 21 - Одесса: ОГАСА, 2006. - С. 109-115.
- Современные методы оптимизации композиционных материалов / Вознесенский В. А., Выровой В. Н., Керш В. Я. и др. - К.: Будівельник, 1983. - 144 с.
- Керш В.Я., Чабаненко П.Н. Оптимизация структуры и теплозащитных свойств пенобетона // Сб. научн. трудов пятой международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов и новации жилищно - коммунального комплекса», Москва, 2007. - С. 59-62.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОСТАВЛЮЩИХ ФАЗОВЫХ СОСТАВЛЮЩИХ НА СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОНОВ

Т.В. Бойко, В.И. Мартынов, А.А. Богацкая, В.С. Кильянин (Одесса)

Многие композиционные строительные материалы в процессе их создания проходят стадию структурной самоорганизации.

По мнению [1] «...структурная самоорганизация обеспечивает структурную стабильность системы, поиск соразмерности, самооговорованности, гармоничности состава противоречивых, различающихся между собой компонентов». Гармония в отличие от красоты, является выражением объективных и подразумеваемых единство многообразия, согласия разногласий, соотношения частей между собой и целым в определенных сочетаниях. Подобное сочетание получило название принципа (закона) кратных отношений, более известного под наименованием «золотого сечения» или «золотой пропорции» [2]. В ячеистых бетонах в качестве противоречивых компонентов могут рассматриваться твердая, жидкая и газовая фаза. Кроме того, процессы организации структур многочисленных материальных объектов носят нелинейный характер. Принципиальной нелинейностью являются волновые процессы, которые возникают в структурах, находящихся в сильно неравновесном состоянии [2]. Такие процессы происходят как на стадии структурной самоорганизации, так и в "устоявшихся" структурах, например, в затвердевших композиционных строительных материалах, в том числе и в ячеистых бетонах [3].

Ниже приводятся результаты эксперимента, в котором ставилась задача определения влияния соотношений фаз на разных стадиях структурообразования пенобетона на его прочностные свойства.

Содержание твердой фазы в пенобетонной смеси и в затвердевшем пенобетоне регулировалось за счет изменения плотности пенобетонной смеси (ПБС), которую, в свою очередь, изменяли количеством вводимой в растворную смесь пены. Было приготовлено восемь составов с плотностью пенобетонной смеси, кг/м³: 790, 820, 850, 880, 910, 940, 970, 1000. В начальный период цикла (строительный раствор) состояла из двух фаз – твердой (цемент) и жидкой (вода). На этой стадии приготовления пенобетона соотношение между твердым веществом и жидкостью составляло 0,5 по массе. Содержание по объему твердой фазы – 0,392, жидкости – 0,608. После введения в раствор пены система трансформировалась в трехфазную (ПБС), состоящую из твердой, жидкой и газовой фаз. Изменение плотности пенобетонной смеси за счет введения пены и с учетом жидкости, содержащейся в пены, приводит к изменению содержания фаз, а также соотношений между ними. Затвердевший пенобетон испытывали на прочность при скатии в высушившемся до постоянной массы состоянии. Таким образом, на заключительной стадии эксперимента пенобетон представлялся собой двухфазовую систему, состоящую из твердой и газовой фаз.


Объем твердой фазы вычисляли через экспериментальное определение истинной плотности (прибор Ле-Шателье). Вначале определяли истинную плотность вижущего – цемента. Истинную плотность затвердевшего пенобетона определяли после испытаний его на прочность при скатии. Для чего отбирали и высушившиеся до постоянной массы пробы измельчали и просеивали через сито с размером ячеек 1,25 мм.

Результаты эксперимента приведены в таблице и в графической интерпретации на рисунках. Таблицные данные свидетельствуют, что при изменении плотности пенобетонной смеси на 210 кг/м³ плотность пенобетона в сухом состоянии изменяется на 225 кг/м³. В начальный период структурообразования разность в содержании твердой составляющей в пенобетонной смеси составляет 4,7%. В результате процессов, сопровождающих затвердевание пенобетонной смеси происходит перераспределение фаз и в затвердевшем пенобетоне разница в содержании твердой фазы составляет уже 9,7%. Однако, при столь незначительном изменении фазовых соотношений прочность пенобетона изменяется более чем в три раза (от 1,1 до 3,4 МПа).


Таблица. Результаты эксперимента

Цветность ПБС, кг/м ³	Плотность пенобетона, кг/м ³	Прочность пенобетона, МПа	Содержание фаз:				
			в пенобетонной смеси:	в пенобетоне:	твердая	жидкая	
1000	920	3,4	0,212	0,361	0,447	0,363	0,637
970	910	2,4	0,206	0,332	0,462	0,348	0,652
940	899	2,2	0,199	0,323	0,478	0,350	0,65
910	800	1,6	0,192	0,312	0,496	0,322	0,678
880	785	2,6	0,186	0,305	0,509	0,318	0,682
850	770	1,1	0,179	0,296	0,525	0,307	0,693
820	745	1,1	0,172	0,286	0,542	0,297	0,703
790	695	1,5	0,165	0,278	0,557	0,271	0,729

Влияние содержания твердой фазы в ПБС на прочность пенобетона



Влияние содержания твердой фазы в пенобетоне на прочность пенобетона и прочность



На рисунках, приведены графики отражающие влияние содержание твердой составляющей в пенобетонной смеси и в пенобетоне на его прочность. Графики свидетельствуют, что прочность пенобетона не имеет монотонной зависимости от содержания твердой фазы, как показано на линиях тренда, а носит волновой, колебательный характер. Пиковые точки, отражают состояния системы, при которых она максимально реализует свои внутренние ресурсы. Причем пики на левом и правом графиках совпадают, что является подтверждением того, что начальные условия структурообразования являются определяющими в формировании конечных свойств системы.

Исследование влияния соотношений фазовых составляющих на физико-механические свойства ячеистых бетонов, позволяет определить наиболее благоприятные условия организации структур, а выявленные закономерности и эмпирические зависимости могут быть использованы при проектировании составов ячеистых бетонов с требуемыми свойствами, что значительно сократит процесс подбора составов.

Литература.

- Сороко Э.М. Структуризация гармонии систем. Минск, Наука и техника, 1984, 263 с.
- Николаев Г., Притогин И. Самоорганизация в иерархических системах. М.: Мир, 1979. 517 с.
- Соловьев В.И., Фадель И., Аннаев С.Ч. Автоматические процессы в композиционных строительных материалах. Известия высших учебных заведений, Строительство, №11, 1992 г. с.50-57.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ АКТИВАЦИИ РАСТВОРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ ПЕНОБЕТОНА

А.М. Бегих, В.И. Мартынов, Т.А. Раихерт, А.В. Мартынов (Одесса)

Свойства композиционных строительных материалов имеют непосредственную причинно-следственную связь со структурой. В связи с этим высказана гипотеза, что свойства материалов высокопористого строения (ячеистые бетоны) определяются характером распределений твердой составляющей, которые в свою очередь зависят от начальных условий структурообразования. В ранние сроки твердения высококонцентрированные дисперсные системы (цементно-песчаное тесто, строительный раствор) представляют собой так называемые диссипативные структуры [1]. Отличительной особенностью диссипативных структур является наличие точек бифуркаций, а также их способность к спонтанной переконформации при незначительных внешних энергетических воздействиях. В статье приведены результаты исследования влияния времени энергетического воздействия (механохимическая активация) на растворную смесь в реакторе скоростного смесителя при притоготовке пенобетона.

Пенобетон приготавливали по двухстадийной технологии. Кроме пенобетонным образцов отбирали пробы растворной составляющей и формовали образцы - балочки - 40x40x160 мм.

Изготовленные образцы выдерживали в естественных условиях при температуре 18±2°C и испытывали на 28-е сутки после изготовления. Результаты приведены в таблице. В первой строке таблицы приведены результаты неактивированной растворной составляющей, что позволяет судить об эффективности способа изготовления пенобетона. На рисунках 1 и 2 приведены графики, отражающие графическую интерпретацию результатов.

Таблица. Результаты эксперимента

Время активации	Диаметр расположения расторва, мм	Плотность пенобетона в сухом состоянии, кг/м ³	Прочность, МПа		
			Пенобетона	Расторвной составляющей	
				Прочность при сжатии	Прочность при изгибе
Б	250	646	1,1	6,5	28,9
10	390	655	2,7	8,0	32,6
15	360	673	3,7	6,5	41,5
20	380	677	3,1	6,8	35,9
25	390	703	3,1	5,3	40,1
30	390	638	2,2	8,4	33,9
35	400	707	2,8	7,9	36,3
40	300	725	3,2	8,5	40,6

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авраменко В.В.	179, 181, 183
Альсов А.А.	185
Антонюк Н.Р.	84, 220
Ассакунова Е.Т.	89
Бабаевская Т.В.	81
Бабий И.Н.	195
Бабиченко В.Я.	213
Бакалець А.В.	56
Барабаш И.В.	134
Бахтин А.С.	130
Беспалов В.Л.	69
Бессмертный А.Ф.	199
Богацкая А.А.	159
Богацкая Е.А.	163
Бойко Т.В.	159
Бойко Ш.М.	18, 22
Болатова Е.И.	134
Большаков В.И.	13
Бондаренко О.П.	111
Братчун В.И.	69
Быков Р.А.	96
Васильев А.О.	60
Васьків Н.О.	189
Ветох А.М.	161
Вилге Б.И.	18, 22
Вознесенский В.А.	3, 84, 97, 200
Возний Б.В.	218
Волошина Т.М.	153
Волчук В.Н.	13
Воронов Ю.Н.	150
Выровой В.Н.	14, 200, 201
Высоцкий Ю.Б.	60
Гаврилюк В.П.	97
Гапанович В.Г.	218, 219
Гапоненко Е.А.	64
Гара А.А.	79
Гара Ан. А.	79
Гарбуз А.О.	170
Гарькина И.А.	10
Герега А.Н.	14, 16
Гладышук А.А.	79
Гончар О.А.	111
Гофман Е.П.	145
Гребенников Д.А.	8
Губанов Д.А.	43
Гузенко С.В.	8
Гусев Б.В.	32
Данелиук В.И.	213
Данилевич А.	47
Данилов А.М.	10
Данченко Ю.М.	96
Денисов А.С.	181
Деревянко В.Н.	93
Деркач М.В.	69
Джусупова М.А.	89
Дзю И.М.	185, 187

Коміхор Добшиц Л.М.	138	Комохов П.Г.	26
Довгань И.В.	139	Кондратьева Н.В.	93
Дорофеев В.С.	140, 200	Кондращенко В.И.	8
Дубницкий В.Ю.	30	Кононенко В.А.	187
Дубров Ю.И.	13	Коробюк О.А.	196
Дюженко М.Г.	213	Кровяков С.А.	61, 64
Ерастов А.В.	38, 41	Кропивницька Т.П.	94
Ерастов В.В.	38, 41	Крюковская С.А.	134
Ерофеев В.Т.	38, 41, 43	Ксенішкевич Л.Н.	134
Жданюк В.К.	141	Кудряшов А.Ю.	179
Жданюк К.В.	141	Кушнір О.В.	204
Лапіна О.І.	47	Кшнякин В.С.	159
Заволока М.В.	163, 216	Лаповська С.Д.	153
Запальський С.А.	115	Лаптєв Г.А.	43
Золотов М.С.	168, 170, 172, 211	Левадная С.И.	53
Золотов С.М.	174	Лисенко В.А.	203
Зубанкова Н.О.	35	Локтионова Т.А.	130
Ибрагим Р.С.	213	Любомирський Н.В.	130
Іванов Б.К.	8	Любченко М.А.	172
Казмирчук Н.В.	196	Ляшенко Т.В.	3, 97, 220
Кенідюк А.В.	8	Маврін О.І.	218, 219
Керепюк В.Н.	216	Макогон Д.А.	168
Керіш В.Я.	97, 155, 157	Мартынов А.В.	161
Кириленко Г.А.	139	Мартынов В.И.	159, 161, 204
Киричок О.Л.	121	Мартынов Е.В.	72
Коваль П.М.	204	Мартынова Е.А.	58
Коваль С.В.	75, 81, 143, 145, 149	Митина Л.А.	187
Колесникова Л.И.	8	Мишутин А.В.	64, 105
		Москалева К.М.	84