

рекомендуемых стандартом. Полученный материал удовлетворяет требованиям ДСТУ [7] по теплофизическим показателям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Colin McD., Natural Building Materials in Mainstream Construction: Lessons from the U. K. Journal of Green Building: 2008, Vol. 3, No. 3, pp. 1-14.
2. Stevulova N., Kidalova L. Lightweight Composites Containing Hemp Hurds// Procidea engineering – 2013. – Nr. 65. pp. 69.-74.
3. Kidalova L, Stevulova N, Terpakova E, Helcman M. Effective utilization of alternative materials in lightweight composites.// Chem. Eng. Transac. 2011; No. 25: p. 1079-1084.
4. A. Ashori, A. Nourbakhsh, Bio-based composites from waste agricultural residues// Waste Management 30, 2010, - 680 р.
5. Линник Д. С. Влияние высокоактивной пущолановой добавки на свойства композиционного гипсового вяжущего и арболитобетона на его основе / Д. С. Линник, В. И. Юсипчук, Е. С. Шинкевич // Вісник ОДАБА. - 2015. - Вип. 57. - С. 273-278.
6. Шинкевич О.С. Оптимізація складів сухих будівельних сумішей на основі експериментально-статистичних моделей / О.С. Шинкевич, А.Б. Тимняк, Д.С. Лінник, А.А. Тертичний // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково-технічний збірник. - К. 2013 р. – Вип. 48. - С. 179-183.
7. ДСТУ Б В.2.7-271:2011. Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні умови; введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19222-84). – Видання офіційне. – Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2012р. -32с.

УДК 691.12:691.3

ВЗАЄМОВПЛИВ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРА ТА НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ

Ст. Набильская Т.И., Тиховский А.С. , гр. ПСК-606н

Консультант – Тертичний А.А.

Научный руководитель – д.т.н., профессор Шинкевич Е.С.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень [1] властивостей бетонів з використанням суперпластифікаторів, показав здатність деяких суперпластифікаторів (СП) викликати збільшення деформацій усадки і повзучості матеріалів, отриманих з літих сумішей. Вплив окремих фракцій суперпластифікатора на параметри бетонної суміші та властивості бетону досліджувалися на дрібнозернистому бетоні в нормальніх умовах твердіння. Склад бетону: цемент криворізький марки М500 – 500 кг/м³; пісок кварцовий Дніпропетровськ М = 2,1 – 1500 кг/м³; вода – 250 л. Досліджувалися склади:

1. еталонний без СП;
2. суперпластифікатор С-3 – 0,6% від маси цементу;
3. легка фракція (ЛФ) – 0,048% (8% від маси СП);
4. середня фракція (СФ) – 0,066% (11% від маси СП);
5. важка фракція (ВФ) – 0,486% (81% від маси СП);
6. легка фракція (ЛФ) – 0,6% (100% від маси СП);
7. середня фракція (СФ) – 0,6% (100% від маси СП);
8. важка фракція (ВФ) – 0,6% (100% від маси суперпластифікатора)

Для випробувань виготовлялися зразки розміром 10x10x10 см і призми розміром 4x4x16 та 10x10x40 см. Рухливість бетонної суміші оцінювалися за розливом конусу без вібрування і при вібруванні [2]. Результат занесено в табл. 1.

Таблиця 1

Властивості бетонних сумішей і бетонів з суперпластифікатором

| № | Добавка С-3 або її фракції | | | Розплів конусу | Призмена міцність | Середня густина | Водопоглинання | Водостійкість |
|----|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | Вигляд | Молекулярна масса | Кількість | | | | | |
| | | | % від цементу | | | | | |
| 1. | - | - | - | 185 | 26,5 | 2078 | 7,38 | 0,89 |
| 2. | С-3 | 1280 | 0,6 | 100 | 254 | 28,8 | 1936 | 7,14 |
| 3. | ЛФ | 480 | 0,048 | 8 | 171 | 23,2 | 2009 | 7,43 |
| 4. | СФ | 1580 | 0,066 | 11 | 200 | 23,4 | 2004 | 7,19 |
| 5. | ТФ | 3310 | 0,486 | 81 | 290 | 30,6 | 2109 | 6,88 |
| 6. | ЛФ | 480 | 0,6 | 100 | 208 | 22,3 | 1954 | 7,46 |
| 7. | СФ | 1580 | 0,6 | 100 | 252 | 21,8 | 1962 | 6,16 |
| 8. | ТФ | 3310 | 0,6 | 100 | 300 | 32,4 | 2115 | 4,37 |

Проведений аналіз показав, що влив С-3 на міцні сні характеристики тісно пов'язаний зі складом суперпластифікатора. Легка фракція суперпластифікатора дещо прискорює процесс твердіння бетону в ранні терміни. Середня фракція збільшує рухливість бетонної суміші. Важка фракція уповільнює структуроутворення і твердіння бетону на ранніх стадіях, формує щільну структуру бетону з підвищеною середньою густиною, збільшує міцність до 22%, знижує водопоглинання за масою. До плюсів суперпластифікатора відносять зниження витрат цементу та води, а також зменшення усадки та тепловідлення.

Далі аналізувався вплив вида суперпластифікатора на властивості бетонної суміші. З літературних джерел [3,4] відомо, що суперпластифікатори (СП) використовують для одержання літих бетонних сумішей без зміни вмісту води (само ущільнюючі суміші): для отримання бетонів високої міцності, щільності та водонепроникності за рахунок зниження величини водо цементного відношення (В/Ц). СП забезпечує зниження потреби води бетонної суміші від марки П1 (ОК=2-4см) до П5 (ОК>20см) при низменній потребі води. Вплив різних типів пластифікаторів на зниження водопотреби, на міцністі, гідратаційні та деформаційні властивості представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Вплив добавок на властивості

| Добавки | Критерії ефективності | | | | | | Вплив на водостійкість АТ | Вплив на водостійкість НАТ |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| | Зниження водопотреби | Потенційне підвищення якості | Вплив на гідратаційні властивості | Фактичне підвищення якості | Вплив на деформації усадки | | | |
| | | | | | | | | |
| C-3 (данні автора) | 12.5-26.9 | 1.204-1.546 | 0.582-0.932 | 0.77-1.223 | 1.09-1.223 | | 0,97 | 0,90 |
| C-3 | 24-28 | 1.464-1.578 | 0.662-0.735 | 1.033-1.076 | | - | - | - |
| Melment F-10 | 23-26.9 | 1.439-1.546 | 0.713-0.936 | 1.03-1.39 | 0.91-1.445 | | - | - |
| Melment F-10 (данні автора) | 24-26 | 1.464-1.519 | 0.817-0.832 | 1.2-1.24 | | - | - | - |
| Peramin | 23-26.9 | 1.439-1.546 | 0.768-0.841 | 1.06-1.21 | 1.2-1.258 | | - | - |
| Izola | 12.5-26.9 | 1.204-1.546 | 0.733-1.036 | 0.93-1.25 | 0.518-1.03 | | - | - |

Аналіз літературних джерел [3..5] показав, що вплив суперпластифікатора на властивості дрібнозернистого бетона потрібно досліджувати і надалі.

Окрім суперпластифікаторів, не малу роль, на властивості дрібнозернистого бетону виконують наповнювачі, про це писав ще в 1886 році М.А. Белелюбський. У якості

наповнювачів бетонів застосовують тонкомолоті кварцові піски, карбонатні матеріали, доменні і паливні шлаки та інші. Наповнювачі можуть вступати в хімічну взаємодію з продуктами гідратації цементу (золи, шлаки, мета каолін) або не вступати (кварцовий пісок) але в обох випадках. Маючи високу питому поверхню, вони є активними компонентами твердіючих цементних систем.

Наповнювачі також зазвичай знижують водовідділення, сприяють збереженню рухомості бетонних сумішей. Спеціальні наповнювачі можуть надавати бетону спеціальні властивості.

Предмет – дрібнозернистий бетон з різними типами СП та наповнювачів.

Об'єкт дослідження – експериментально-статистичні залежності взаємовпливу суперпластифікатора та наповнювачів на властивості дрібнозернистого бетону.

Мета дослідження – оптимізація властивостей дрібнозернистого бетону з добавкою суперпластифікатора, та різних типів наповнювачів.

$$Y = \begin{array}{l} A_1v_1 + A_{12}v_1v_2 \\ A_2v_2 + A_{13}v_1v_3 \\ A_3v_3 + A_{23}v_2v_3 \end{array} \quad (a) \qquad \begin{array}{l} D_{14}v_1x_4 + D_{15}v_1x_5 + D_{16}v_1x_6 \\ D_{24}v_2x_4 + D_{25}v_2x_5 + D_{26}v_2x_6 \\ D_{34}v_3x_4 + D_{35}v_3x_5 + D_{36}v_3x_6 \end{array} \quad (b) \qquad \begin{array}{l} B_{44}x_2^4 + B_{45}x_4x_5 \\ B_{55}x_2^5 + B_{46}x_4x_6 \\ B_{66}x_2^6 + B_{56}x_5x_6 \end{array} \quad (c)$$

(ЕСМ) впливу СП і питомої поверхні поверхні наповнювача вигляді трепелу на водостійкість дрібнозернистого бетона:

$$W = \begin{array}{l} 0,716v_1 + 0,0 \\ 0,732v_2 + 0,993 \\ 0,702v_3 + 0,0 \end{array} \quad (a) \qquad \begin{array}{l} -0,071v_1x_4 + 0,0 + 0,0 \\ 0,058v_2x_4 + 0,0 + 0,061v_2x_6 \\ -0,028v_3x_4 + 0,0 + 0,0 \end{array} \quad (b) \qquad \begin{array}{l} 0,096x_2^4 + 0,027x_4x_5 \\ 0,048x_2^5 + 0,039x_4x_6 \\ 0,052x_2^6 + 0,0 \end{array} \quad (c)$$

Висновок: Розрахована експериментально-статистична модель (2) описує закономірності зміни водостійкості дрібнозернистого бетону (яка характеризувалась коефіцієнтом розмягчення) під впливом суперпластифікатора С-3 (Х6) разом з площею питомої поверхні мінерального наповнювача – трепела (V1,V2,V3). Слід зазначити, що підвищенню водостійкості сприяє застосування трепела двох фракцій: S₁=300; S₃=600 (м²/кг). Аналіз моделі показує необхідність подальших досліджень сумісного впливу суперпластифікатора і наповнювача на структуру і властивості дрібнозернистого бетону.

ЛІТЕРАТУРА

- Булгакова, М.Г. Влияние суперпластификаторов на основные свойства бетонов в конструкциях / М.Г. Булгакова // Химические добавки для бетонов. – М.: НИИЖБ, 1987.
- Пшінько О.М. Вплив суперпластифікатора С-3 на основні властивості бетонної суміші і бетону / О.М. Пшінько, Т.І. Афанасьєва // Статті КУПББМ, Вип. №25, 2008. С.104-102.
- Юмашева Е.І. Єфективність застосування суперпластифікаторів в бетонах / Будівельні матеріали №10 (622), жовтень 2006р. С.23-24.
- Башлыков Н.Ф. Комплексные пластифицирующие-ускоряющие добавки на основе суперпластификатора С-3 и промышленных смесей тиосульфата и роданата натрия / Н.Ф. Башлыков и др. // Бетон и железобетон. – 2004. - №6. – С.13-16.
- Шинкевич О.С. Експериментально-статистична оцінка властивостей активованих і неактивованих дрібнозернистих сумішей і бетонів / О.С. Шинкевич, А.А. Тертичний, С.С. Закаблук, І.Н. Мироненко // Науковий вісник будівництва ХНУБА, Харків, 2017. С. 92-99.