

ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Постернак С.А., Олейник Н.В., Постернак И.М., Постернак А.А
(Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
г. Одесса)

Приводятся результаты экспериментальных исследований ха-
рактера образования нормальных и наклонных трещин, развития
наклонных и преобразование одной из них в магистральную.

Оценка прочности и трещиностойкости бетонных и железобетон-
ных конструкций невозможна без учета механизмов зарождения и раз-
вития трещин, а также разработанных методик надежного определения
критериев трещиностойкости. Бетон и железобетон, являясь неодно-
родными материалами, имеют свои особенности поведения трещин.
Во-первых, даже при отсутствии трещин, распределение напряжений в
них существенно отличается от распределения в однородном теле. Во-
вторых, в зависимости от соотношения свойств компонентов и ха-
рактеристик контакта этих компонентов трещины могут развиваться в
различных зонах материала [1...6]. Теория трещин берет свое начало с
работ Гриффита, Ирвина, Орована и других. Трещины математически
рассматриваются как поверхности разрыва смещений в недеформиро-
ванном теле, ограниченные некоторой гладкой линией – контуром
трещины [3]. По мнению авторов работ [5,6] трещины – это структур-
ные элементы, в которых концентрация напряжений у своего устья
намного превышает средние напряжения в материале. Геометрические
параметры технологической трещины следующие: длина (a), ширина
раскрытия (b), радиус устья (ϕ), длина фронта (l). Механизм зарожде-
ния трещин состоит из четырех этапов. На первом этапе под действием
напряжений растяжения в некоторой наиболее удобно расположенной
плоскости происходит сдвиг. При этом по параллельной плоскости
происходит сдвиг в обратном направлении (изменение знака напряже-
ния). При этом возможны выдавливание (экструзия), либо вдавливание
(интрузия) поверхности достаточно изотропного и упругого материала.

При переменных напряжениях вдавливание представляет собой зародышевую трещину, способную расти до тех пор, пока не достигнет длины, при которой определяющим условием дальнейшего роста становится напряжение у ее вершины. Предполагается, что в поле высоких напряжений в вершине трещины происходит сдвиг. Это вызывает увеличение ширины раскрытия трещины и ее рост на Δa . Затем происходит сдвиг в другой плоскости и диффузионные процессы, способные превратить острый конец трещины в тупой. Под действием сжимающих напряжений ширина раскрытия трещин уменьшается, и возникающие пластические деформации способствуют восстановлению острого устья. После чего цикл повторяется, и трещина увеличивается на очередное значение Δa , [5,6].

Основная цель статьи заключается в исследовании характера образования нормальных и наклонных трещин, развития наклонных и преобразование одной из них в магистральную.

Для получения искомых результатов был выполнен эксперимент, методика проведения которого, состав бетонной смеси, характеристики используемых материалов и опытных образцов приведены в работах [7,8]. Схема армирования и схема нагружения, а также величины усилий трещинообразования и разрушения железобетонных балок представлены в работе [9]. Характеристики экспериментальных балок представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристики экспериментальных балок

№ опыта	C , см	$C_{cr,exp}$, см	$C'_{cr} = C_{cr,exp}/h_0$	x_{exp} , см	ξ	$x_{exp}/C_{cr,exp}$	f_{ctc} , мм	f_{cr} , мм	a_{cr} , мм
1	33,3	21,6	1,662	5,2	0,400	0,241	1,35	4,12	0,75
2	33,3	21,2	1,631	6,2	0,477	0,292	0,98	4,78	0,10
3	33,3	22,2	1,695	3,2	0,244	0,144	2,05	4,66	0,05
4	33,3	23,1	1,777	5,0	0,385	0,216	1,00	2,16	0,90
5	33,3	23,1	1,763	4,2	0,320	0,182	1,70	5,07	1,00
6	33,3	25,0	1,908	4,0	0,305	0,160	2,10	7,78	0,20
7	33,3	19,4	1,470	4,2	0,320	0,216	1,34	4,42	0,25
8	33,3	20,5	1,565	5,1	0,389	0,249	1,62	6,11	1,10
9	33,3	26,0	2,000	5,0	0,385	0,192	1,48	4,89	0,10

В экспериментальных образцах-балках первые нормальные трещины появились в зоне действия изгибающего момента при нагрузке от $0,18M_{u,exp}$ (опыт №8) до $0,38M_{u,exp}$ (опыт №7) с общим направлением развития в сторону точки приложения нагрузки. Вначале они развивались по траектории технологических трещин, затем, с увеличением

нагрузки, трещины стали пересекать структурные блоки (ячейки).

При нагрузке от $0,56Q_{u,exp}$ (опыты №5,6,8) до $0,69Q_{u,exp}$ (опыт №9) в средней части зоны совместного действия изгибающего момента и по-перечной силы образовались две наклонные трещины. С этого момента рост нормальных трещин прекратился. С увеличением нагрузки наклонные трещины развивались к грузу и к опоре. Затем на участке от основания правой трещины к опоре появились продольные трещины вдоль рабочей арматуры, свидетельствующие о нарушении сцепления между бетоном и арматурой (опыты №1,4,5,7,9).

При нагрузке от $Q_{u,exp}=18\text{kN}$ (опыт №1) до $Q_{u,exp}=30,25\text{kN}$ (опыт №4) одна из трещин дорошла до продольной арматуры и развилась вдоль неё к торцу балки, а вершина трещины достигла точки приложения силы. Таким образом, разрушение произошло по продольной арматуре. В соответствии с классификацией [10], данное разрушение балки принимается как разрушение по наклонной трещине и растянутой зоне (опыты №1,4,5,7,9).

При нагрузке от $Q_{u,exp}=21,75\text{kN}$ (опыт №2) и $Q_{u,exp}=27,25\text{kN}$ (опыт №8) одна из трещин дорошла до нижней грани балки, а вершина трещины достигла точки приложения силы. Таким образом, разрушение произошло в результате раздробления бетона над наклонной трещиной, проявившееся в образовании ряда мелких горизонтальных трещин. В соответствии с классификацией [10], данное разрушение балки рассматривается как разрушение по наклонной трещине и сжатой зоне бетона (опыты №2,8).

При нагрузке от $Q_{u,exp}=29,25\text{kN}$ (опыт №3) и $Q_{u,exp}=32,25\text{kN}$ (опыт №6) одна из трещин дорошла до нижней грани балки, а вершина трещины достигла точки приложения силы. Таким образом, разрушение произошло по сжатой зоне бетона над верхним концом трещины (разрыв бетона по направлению развития наклонной трещины). В соответствии с классификацией [10], данное разрушение балки расценивается как разрушение по наклонной трещине и сжатой зоне бетона (опыты №3,6).

Критические наклонные трещины во всех опытах прошли на участке, ограниченном с одной стороны линиями наиболее опасных наклонных сечений, а с другой стороны – на 2,5 см ниже этих линий. Угол наклона критических наклонных трещин изменяется от 25° (опыт №1) до 48° (опыт №7). Расстояние от оснований трещин до опор изменялось в пределах от 6,5 см (опыт №9) до 16,9 см (опыт №7). При этом относительная проекция критической наклонной трещины (C_{cr}) изменяется в пределах от 1,47

(опыт №7) до 2 (опыт №9), на 36%.

Вывод. Проведенный анализ позволяет заключить, что технологические трещины предопределяют возникновение градиентов деформаций по величине и направлению, изменяющих начальное деформативное состояние бетонных и железобетонных конструкций. Деформации и напряжения за счет подрастания и образования новых технологических трещин способствуют увеличению поврежденности материала. Трещины, являясь одним из важных структурных параметров, определяющих комплекс физико-технических свойств, как материала, так и конструкции из него, влияют на прочность и деформативность железобетонных изгибаемых элементов. При этом, эксплуатационные трещины развиваются из технологических: или путем их подрастания до превращения в магистральные или путем пересечения структурных блоков (ячеек).

Литература

1. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушений. – М.: Стройиздат., 1982. – 196с.
2. Лучко Й.Й., Чубріков В.М., Лазар В.Ф. Міцність, тріщиностійкість і довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування /НАН України; Фіз.-мех.ін-т ім.Г.В. Капенка.–Львів:Каменяр,1999.– 348с.
3. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 707с.
4. Черепанов Г.Л. Механика разрушения композиционных материалов. – М.: Наука, 1983. – 294 с.
5. Дорофеев В.С., Выровой В.Н. Технологическая поврежденность строительных материалов и конструкц. : Монография–О.: Город мастеров,1998.–168с.
6. Композиционные строительные материалы и конструкции пониженной материалоёмкости / В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, А. В. Сиренко. - К.: Будивельник, 1991. – 144 с.
7. Постернак С.А., Олейник Н.В., Постернак И.М. Влияние количества и качества наполнителя на начальную технологическую поврежденность // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: УДУВГП, – 2003. – вип. 9. – С. 105 – 111.
8. Постернак С.А., Олейник Н.В., Постернак И.М. Влияние количества и качества наполнителя на прочность и деформативность бетонных призм // Вісник ОДАБА. Вип. 9, - Одесса, 2003. – с. 163 – 168.
9. Постернак С.А., Трещинообразование железобетонных изгибаемых элементов с учетом технологической поврежденности // Вісник ОДАБА. Вип. 10, - Одесса, 2003. – с. 149 – 155.
10. Залесов А.С., Климов Ю.А. Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил. - К.: Будивельник, 1989. – 105 с.