

## ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КРИВИЗНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА НАПРЯЖЕНИЯ В БЕТОНЕ

**Узун И.А., Дорожкин В.В., Майстренко О.Ф.** (*Одесская государственная академия строительства и архитектуры*)

**Рассмотрено влияние скорости изменения кривизны железобетонных элементов во времени на характерное значение градиента деформаций по высоте сжатой зоны  $K_{oc}$ . Значение  $K_{oc}$  используется для определения коэффициента  $\bar{\gamma}_{bq}$ , увеличивающего напряжения в бетоне сжатой зоны на 10...20%.**

Методика измерения напряжений и деформаций эксплуатируемых железобетонных конструкций подробно описана в работе [1]. Основным фактором, влияющим на напряжения, является градиент деформаций по высоте сжатой зоны. Рассматриваем напряжения и деформации, развивающиеся в бетоне сжатой зоны согласно диаграмме  $\sigma_b - \varepsilon_b$  с нисходящим участком. По результатам исследования [2] предложено корректировать параметры диаграмм  $\sigma_b - \varepsilon_b$  путем умножения напряжений  $\hat{\sigma}_b$  и деформаций  $\hat{\varepsilon}_b$ , соответствующих вершинам диаграмм, на коэффициенты  $\bar{\gamma}_{bq}$  и  $\bar{\gamma}_{bq}^2$  соответственно.

Коэффициент влияния градиента деформаций [2] предложено определять по формуле:

$$\bar{\gamma}_{bq} = 0,6 + 0,4 \cdot \sqrt[4]{K/K_{oc}}, \quad (1)$$

$$\bar{\gamma}_{bq} = 1 \dots 1,2,$$

где  $K_{oc}$  – характерное значение градиента деформаций укорочения  

$$K_{oc} = \frac{1,06 + 0,02 \cdot (R_b/R_o)}{L_o}, \quad (2)$$
  
 здесь сопротивление бетона сжатию  $R_b$  в МПа,  $R_o = 10$  МПа,  $L_o = 105$  см.

При кратковременном действии нагрузки для бетона классов В15...В50  $K_{oc} = (1,07 \dots 1,16) \cdot 10^5 \cdot \text{см}^{-1}$ . При кривизне  $K \leq K_{oc}$  коэффициент  $\bar{\gamma}_{bq} = 1$ .

В работе [3] предложена формула (3), позволяющая определять коэффициент  $\bar{\gamma}_{\text{bq}}$  в процессе расчета

$$\bar{\gamma}_{\text{bq}} = 1,294 + 0,235 \cdot \lg \frac{\varepsilon_b / \varepsilon_{\text{bo}}}{x/x_o}, \quad (3)$$

$$\bar{\gamma}_{\text{bq}} = 1 \dots 1,2,$$

где  $\varepsilon_b \cdot 10^{-5}$  – относительная деформация укорочения краевого волокна бетона,  $\varepsilon_{\text{bo}} = 100 \cdot 10^{-5}$ ;  $x$  – высота сжатой зоны в см,  $x_o = 1$  см.

При длительном действии нагрузки коэффициент  $\bar{\gamma}_{\text{bq}}$  дополнительно зависит от скорости изменения кривизны  $K$  железобетонного элемента  $dK/dt$ . С увеличением этой скорости параметр  $K_{\text{oc},t}$  уменьшается. Характерное значение градиента деформаций предложено [2] определять по формуле:

$$K_{\text{oc},t} = \frac{1,06 + 0,02 \cdot (R_b / R_o)}{L_o} \cdot \sqrt{\frac{0,04 + \bar{\chi}}{0,01 \cdot \bar{\chi} + \bar{\chi}^3}}, \quad (4)$$

где относительное значение скорости изменения кривизны во времени

$$\bar{\chi} = \chi / \chi_o, \quad (5)$$

здесь  $\chi = dK/dt$ ,  $K$  – кривизна железобетонного элемента;  $\chi_o = 1 \cdot 10^{-5} \cdot \text{см}^{-1} \cdot \text{мин}^{-1}$ .

Расчет железобетонных конструкций ведется в шагово-итерационном процессе с учетом зависимости изменения внешней нагрузки во времени, который проводится в следующем порядке. Вначале определяется кривизна элемента  $K_1$  в момент времени  $t_1$ . Затем прикладывается ступень нагрузки в момент времени  $(t_1 + \Delta t) = t_2$ . Тогда скорость изменения кривизны во времени:

$$\frac{dK}{dt} = \chi \approx \frac{(K_2 - K_1)}{\Delta t}. \quad (6)$$

Точность определения величины  $\chi$  будет тем ближе к истинному значению  $\chi$ , чем меньше шаг по времени  $\Delta t$ . Такая процедура выполняется для каждого расчетного сечения, расположенного одно от другого на расстоянии, равном высоте сечения  $h$ . В случае нагружения с выдержкой на каждой ступени в формулу (4) подставляют значение  $\chi$ , определенные по времени с учетом выдержки.

На основе изложенной теории [2,3] нами построен график зависимости характерного значения градиента деформаций  $K_{\text{oc}}$  от

относительного значения скорости изменения кривизны во времени  $\bar{\chi} = \chi / \chi_0$  (см. рис. 1).

При увеличении скорости изменения кривизны во времени  $\bar{\chi}$  от 1 до 10 по сравнению со скоростью  $\chi_0 = 1 \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1} \cdot \text{мин}^{-1}$  характерное значение градиента деформаций укорочения  $K_{oc}$  понижается соответственно с 1,154 до 0,33.




Рис.1 Зависимость характерного значения градиента деформаций  $K_{oc}$  от относительного значения скорости изменения кривизны во времени  $\bar{\chi} = \chi / \chi_0$ .




Рис.2. Зависимость коэффициента влияния градиента деформаций укорочения  $\bar{\gamma}_{bq}$  от отношения значений градиентов деформаций укорочения  $K / K_{oc}$ .

На рис.2 показан график зависимости коэффициента влияния градиента деформаций укорочения  $\bar{\gamma}_{bq}$  от отношения значений градиентов деформаций укорочения К/К<sub>oc</sub>, изменяемых от 1 до 4. Видно, что коэффициент  $\bar{\gamma}_{bq}$  при этом увеличивается соответственно от 1,03 до 1,16.

С использованием деформационной модели [2,3,5], построенной на основе диаграмм деформирования бетона  $\sigma_y-\varepsilon_y$  и арматуры  $\sigma_s-\varepsilon_s$ , нами произведены расчеты параметров напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов, экспериментально исследованных в работе [4]. Результаты расчета показали, что при длительном нагружении умеренно армированных балок ( $\mu = 1\%$ ) коэффициент  $\bar{\gamma}_{bq} = 1,1$ . Таким образом, коэффициент  $\bar{\gamma}_{bq}$  в наших расчетах [3] получился на 3...6% ниже коэффициента  $\bar{\gamma}_{bq}$ , подсчитанного по формуле (4). Однако во всех случаях коэффициент  $\bar{\gamma}_{bq}$  получился больше коэффициента  $\gamma_{b2} = 0,9$ , учитывающего работу бетона в условиях неоднородного напряженного состояния согласно СНиП 2.03.01-84.

**Выводы:** Разработана методика расчетного определения прочности сжатой зоны с учетом изменения кривизны эксплуатируемых железобетонных конструкций. Установлено, что увеличение скорости изменения кривизны во времени повышает прочность бетона сжатой зоны от 3 до 16%. Дифференцируемый учет увеличения прочности бетона сжатой зоны позволяет более точно оценивать остаточную прочность бетона эксплуатируемых железобетонных конструкций.

### Литература

1. Фомица Л.Н., Сумбатов Р.А. Изменение напряжений в железобетонных конструкциях. – К.: Будівельник, 1994. – 168 с.
2. Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. М.: Стройиздат 1996. – С.102-105.
3. Узун И.А. Расчетные модели железобетонных элементов. – Одесса.: ОГАСА, 2000. – 248 с.
4. Зедгенидзе В.А., Половец В.И. О длительной несущей способности изгибаемых элементов // Бетон и железобетон. – 1977. - №11. – С.40-41.
5. Узун И.А., Дорожкин В.В. Оценка несущей способности изгибаемых элементов / Всеукраїнська науково-технічна конференція. – К. : НДІБК.-2001. – С. 697-702.