

**ІЗОПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ  
ЗМІН КОЕФІЦІЕНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ  
ПРИ ПОСТИЙНІЙ ГУСТИНІ КОМПОЗИТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ  
НА СИЛКАТНІЙ МАТРИЦІ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО ТВЕРДИНЯ**

*Скід. Нікітюк К.С., скід. Мазур Д.О. – гр. ВБК-608м/н),  
асп. кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів Сурков О.І.  
Науковий керівник: д.т.н., проф. Шинкевич О.С.  
Одеська державна академія будівництва і архітектури*

Ізопараметричний аналіз – це методичний прийом комп'ютерного матеріалознавства, який дозволяє дослідити та проаналізувати зміну параметрів структури та/або рівніз властивостей в умовах постійності (ізопараметричних умовах) якого-небудь одного заданого показника якості (заданого рівня властивості або параметру структури).

Експериментально-статистичні (ЕС) моделі [1] в обчислювальному експерименті самі по собі можуть аналізуватися як об'єкти аналізу та оптимізації. Ізопараметричний аналіз є складовою частиною обчислювальних експериментів і дозволяє виявляти досить приховані закономірності та особливості поведінки дисперсійних систем за багатьма параметрами як на стадії структуроутворення, так і на стадії експлуатації.

На основі натурного експерименту, реалізованого за 6-ти факторним планом, який дозволяє аналізувати залежності "суміш-технологія-властивості" і "суміш-технологія-структура", розраховані ЕС моделі зміни властивостей та характеристик структури композитів нового покоління на силкатній матриці тепловологісного твердиня [2, 3].

В експерименті досліджувався вплив наступних факторів: співвідношення в суміші  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  частинок трепелу з пітосмою поверхнею  $S_{\text{пов}}=350 \text{ м}^2/\text{кт}$ ,  $S_{\text{пов}}=425 \text{ м}^2/\text{кт}$ ,  $S_{\text{пов}}=500 \text{ м}^2/\text{кт}$  відповідно, які мають лінійну залежність:  $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=1$ ; два технологічні фактори, що визначають умови твердиня: тривалість попереднього витримування ( $t_{\text{п.в.}}$ ) у нормальніх умовах при температурі  $20\pm2^\circ\text{C}$  – від 0 до 12 годин (фактор  $X_1$ ) і тривалість тепловологічної обробки ( $t_{\text{тло}}$ ) – від 10 до 18 годин (фактор  $X_2$ ) при температурі ізотермічного витримування  $80\ldots85^\circ\text{C}$  і відносній вологості 100% (при  $B/T = \text{const}$ ); вміст добавки гіпсу ( $c_g$ ), змінюється на рівнях 0,0, 2,5 і 5,0% від маси сухих компонентів (фактор  $X_3$ ). Це дозволило порівнювати склади без гіпсу і з різним його вмістом. Добавка гіпсу вводилася для регулювання швидкості і температури гідратації негідратованого цемента, а також реологічних характеристик сировинної суміші [2, 3].

Досліджувалися наступні характеристики структури і фізико-механічні властивості затверділого матеріалу. Характеристики структури порозового простору: пористість загальна ( $P$ , %), відкрита ( $P_o$ , %), закрита ( $P_z$ , %), їх співвідношення ( $P_o/P_z$ ), відносний середній розмір капілярів ( $A_c$ ) і кофіцієнт однорідності їх розміру ( $\alpha$ ). Характеристики структури твердої фази: вид, морфологія і хімічний вміст гідросилікатів кальцію (ГСК), втрата маси при прожарюванні (Дж за ДТА), що напряму характеризує ступінь захристалізованості ГСК. За результатами електронної мікроскопії, диференційно-термічного і рентгенофазового аналізів ідентифіковані тоберморитоподібні гідросилікати кальцію виду: тоберморит –  $\text{CSH}(\text{II})$ , гілебрандит В –  $\text{C}_2\text{SH}(\text{B})$ , його різновид гілебрандит С –  $\text{C}_2\text{SH}(\text{C})$  та фошагіт –  $\text{C}_4\text{S}_2\text{H}$ . Фізико-механічні властивості: міцність при стиску ( $R_c$ , МПа), коефіцієнт тепlopровідності ( $\lambda$ ,  $\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ), водо- ( $k_w$ ) і морозостійкість ( $F$ , цикли), густина ( $\rho$ ,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ) [2, 3].

На основі аналізу зміни кофіцієнту тепlopровідності та густини рекомендовані умови для одержання стінових матеріалів з нормованою густиною ( $\rho = 1450\div1650 \text{ kg}/\text{m}^3$ ) і

показниками коефіцієнта тепlopровідності і густини можуть класифікуватися як умознено-ефективні.

Основні фізико-механічні властивості цих матеріалів можуть регулюватися: міцність при стиску від 6.3 до 17.8 МПа, коефіцієнт розм'якшення від 0.8 до 0.96, морозостійкість від 15 до 25 циклів. Це дозволило рекомендувати склади та режими виготовлення умознено-ефективних силікатних виробів різних марок за міцністю при нормованих водо- та морозостійкості. Вміст гілебрандиту С змінюється більше ніж на 30%, гілебрандиту В – більше, ніж на 40%, фошагіту – на 10%, відношення відкритої до закритої пористості відрізняється для різних складів в 3 рази, відносний середній розмір капілярів і коефіцієнт однорідності розподілу їх за розмірами змінюється більше, ніж у 5 разів.

З урахуванням встановленої можливості модифікації структури в широких межах під впливом факторів, які досліджаються, а також з огляду на відомий факт впливу густини на коефіцієнт тепlopровідності проведено із оптиметричний аналіз при  $\rho = 1550 \text{ кг}/\text{м}^3 = \text{const}$  (рис. 1). Відносна величина зміни коефіцієнта тепlopровідності складає на малій питомій поверхні 2.3, а на великій – 1.6 в умовах, коли зафіксовано тривалість етапу попереднього витримування ( $t_{\text{пн}}$ ) на оптимальному рівні (за умовою  $\lambda \leq 0.58 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ,  $t_{\text{пн}} = 3 \text{ год}$ ) та зміни тривалості тепловологічної обробки ( $t_{\text{тво}} = 10 \div 18 \text{ год}$ ) і вмісту добавки гіпсу ( $c_g = 0 \div 5 \%$ ).




Рис. 1. Залежність зміни коефіцієнта тепlopровідності і густини від тривалості ТВО і вмісту добавки гіпсу при фіксованій тривалості попереднього витримування для складів, що містять трепел з різною питомою поверхнею.

При постійній густині  $\rho = 1550 \text{ кг}/\text{м}^3 = \text{const}$  коефіцієнт тепlopровідності може змінюватись на малій питомій поверхні у 1.4 рази, а на великій – у 1.3 рази. Встановлено, що такі зміни пов'язані з модифікацією структури порового простору і твердої фази.

Встановлено, що відношення відкритої до закритої пористості і вміст гілебрандиту змінюються більш ніж в 2 рази, відносний середній розмір капілярів і коефіцієнт однорідності розподілу їх за розмірами – більш ніж в 1.4 рази (рис. 2).

Тобто величина питомої поверхні добавок трепелу і вміст добавки гіпсу, також як і режими твердіння, є ефективними факторами регулювання властивостей і модифікації структури.

З використанням постійної питомої поверхні матеріалів зміни властивостей будуть позитивні

При постійній густині значення коефіцієнту кореляції  $r \geq 0.80$  між коефіцієнтом тепlopровідності та характеристиками структури на складах без добавки гіпсу, для яких оптимального є величина питомої поверхні  $S_{opt} = 350 \text{ м}^2/\text{кг}$  добавки трепелу отримано: з коефіцієнтом однорідності розподілу капілярів по розмірах ( $r = -0.99$ ), відносним середнім розміром капілярів ( $r = 0.88$ ), співвідношенням аморфно-кристалічної фази ( $r = 0.88$ ) і загального пористостю ( $r = -0.83$ ). На складах з 5% добавки гіпсу при оптимальній величині  $S_{opt}=500 \text{ м}^2/\text{кг}$  добавки трепелу коефіцієнт кореляції, який більше ніж  $r \geq 0.80$ , отримано: з відносним середнім розміром капілярів ( $r = 0.99$ ), загальною пористістю ( $r = -0.86$ ) і співвідношенням аморфно-кристалічної фази ( $r = 0.84$ ).




Рис. 2. Зміна тепlopровідності і модифікація структури при постійній густині.

Аналіз результатів ЕС моделювання коефіцієнта тепlopровідності, доповнений аналізом ЕС моделювання результатів фізико-хімічних досліджень твердої фази і пористості, дозволив сформулювати припущення про причини впливу величини питомої поверхні добавки трепелу, резонів твердіння і вмісту добавки гіпсу на коефіцієнт тепlopровідності.

Тобто, величина питомої поверхні добавки трепелу, також як і резонів твердіння, є ефективним фактором регулювання властивостей і модифікації структури.

**Висновок.** Проведено ізопараметричний аналіз зміни властивостей і характеристик структури при постійній густині. Показано, що навіть при постійній густині властивості та параметри структури можуть змінюватися в широких межах.

## ЛІТЕРАТУРА

1. ЭВМ и оптимизация композиционных материалов / В. А. Вознесенский, Г. В. Лашенко, Я. П. Изанов, Н. И. Николов. – К.: Будівельник, 1989. – 240 с.
2. Lutskin Y. Aerated Composites on Silicate Matrix of Non-Autoclave Hardening / Y. Lutskin, O. Shynkevych, K. Nikituk // Proceeding of International scientific-practical conference "Ecology and energy efficiency problems in modern construction" – Baku, Azerbaijan, 2016. – P. 86 – 91.
3. Lutskin Y. The influence of the content on structure and properties of geopolymers composites on silicate matrix / Y. Lutskin, O. Shynkevych, I. Myronenko, S. Zakabluk, O. Surkov //