

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ВУТЛЕПЛАСТИКОМ, ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

К.м.н. Съоміна Ю.А., асп. кафедри ЗБК і ГС Даниленко Д.С.

студ. Антонова Д.В., гр. ПЦБ-609

Одеська державна академія будівництва і архітектури

У процесі експлуатації або в ході бойових операцій, в умовах яких діють переважно малоциклові повторні навантаження, прогини залізобетонні конструкції зазнають значних пошкоджень та внаслідок цього потребують відновлення їхньої працездатності, чим і зумовлена актуальність та важливість проведення вказаних досліджень.

Як показав огляд літературних джерел, частіше за все відновлення працездатності та підсилення конструкцій в цілому виконується за рахунок збільшення їхнього перерізу шляхом приєднання до них додаткових металевих або залізобетонних елементів. Але методики розрахунку такого підсилення є недосконалими. В свою чергу авторами запропоновано здійснювати відновлення працездатності вказаних конструкцій шляхом підсилення розтягнутих їх частин, а також припорних ділянок фіброзированним вуглевісним пластиковим полотном (ФАП).

Мета роботи – перевірити доцільність використання ФАП для відновлення працездатності залізобетонних балок, а також встановити вплив малоциклового навантаження на напруженно-деформований стан підсиленіх конструкцій.

Для досягнення поставленої мети авторами спочатку були виконані випробування звичайних залізобетонних балок за дії одноразового статичного навантаження (серія 1) та малоциклового знакопостійного навантаження (3 серія) [1]. Після доведення дослідних зразків-балок серії 3 до граничного стану за I і II групами здійснено підсилення пошкодженої нижньої розтягнутої зони та майдан зруйнованих припорних ділянок арматурою ФАП з вуглевісного полотна Sika® Wrap®-231C за встановленою Sika Russia [2] технологією, після чого зразки-балки випробували також за дії малоциклового знакопостійного навантаження. Базою малоциклових випробувань було прийнято 20 циклів. Випробування виконувались за чотирехфакторним планом експерименту. В якості змінних факторів були прийняті: відносний прольот зразу a/h , клас бетону С, коефіцієнт поперечного армування ρ_a та рівень малоциклового навантаження η .

Під час виконання експериментальних досліджень здійснювали прямі вимірювання деформацій крайніх, найбільш стиснутих у даному циклі, зонах бетону та, відповідно, розтягнутої робочої арматури посередині прольотів (з зоні чистого згину), а також опосередковану оцінку деформацій поперечної арматури припорних ділянок дослідних зразків-балок [3].

Експериментально встановлено, що значення відносних деформацій матеріалів в після дії кожного циклу повторного навантаження на певному рівні суттєво зростають, накопичуються залишкові деформації аж до їх стабілізації, як, як правило, настін після 4...8 циклів навантаження і складає 60...80% від загальних залишкових деформацій бетону стиснутої зони. На другий і третій цикли навантаження, зазвичай, припадає 15...25%, а на 4...8 цикли – всього 5...10% цих деформацій. При цьому, дія малоциклових навантажень суттєво впливає на напруженно-деформований стан дослідних балок. Зокрема, епюра напружень стиснутої зони поступово змінюється внаслідок ущільнення бетону, відбувається перерозподіл внутрішніх зусиль між стиснутим бетоном і розтягнутою арматурою, в якій змінюються відповідні деформації. В діяльних дослідних зразках з великими прольотами зразу

бетону чи арматури, а інколи і бетону, і арматури, не настала і їхнє руйнування, як непереармованих елементів, відбувалося за нормальними перерізами внаслідок текучості поздовжньої робочої арматури або і текучості арматури і зламання бетону стиснутої зони.

Аналогічно стиснутому бетону при повторному навантаженні відбувається деформування поздовжньої розтягнутої робочої арматури. Досліди показали, що залишкові деформації в ній при розвантаженні балок до нуля на перших циклах дослігатимуть значень $(20 \dots 50) \cdot 10^{-4}$ і стабілізуються до $4 \dots 8$ циклів.

Залишкові деформації у поперечній арматурі та бетоні похилих перерізів становили $25 \dots 60\%$ від загальних. Найбільший їхній приріст спостерігався на першому циклі ($\approx 20 \dots 50\%$) та при дозвантаженні на останньому циклі. За рахунок зменшення пластичних деформацій процес накопичення залишкових деформацій у матеріалах при опорних ділянках при сталому рівні малоциклового поперечного навантаження поступово затухає. До $4 \dots 8$ циклу такого навантаження і в поперечній арматурі, і в бетоні при опорних ділянках, як правило, відбувається стабілізація деформацій.

Відносні деформації робочої розтягнутої арматури посередині прольоту дослідних елементів. Обробка експериментальних даних відносних деформацій робочої арматури в зоні чистого згину балок після їх стабілізації на відповідному рівні малоциклового навантаження, а також перед їхнім руйнуванням при $\mu = 0,95F_u$ дозволила отримати наступні математичні моделі:

- робочої сталевої арматури класу A500C у звичайних і підсилених балках при встановлених рівних η , навантаження відповідно серій 1, 3 і 5:

$$\hat{\Gamma}(\varepsilon_{r,i}^{(501)}) = (195 + 48x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 32x_4 - 25x_1^2 - 9x_2^2 - 5x_3^2 - 15x_4^2 + 15x_1x_2 + 10x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \quad (1)$$

$$v = 5,3\%$$

$$\hat{\Gamma}(\varepsilon_{r,j}^{(501)}) = (210 + 52x_1 + 16x_2 + 10x_3 + 34x_4 - 26x_1^2 - 10x_2^2 - 5x_3^2 - 16x_4^2 + 16x_1x_2 + 10x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \quad (2)$$

$$v = 5,1\%$$

$$\hat{\Gamma}(\varepsilon_{r,f}^{(501)}) = (127 + 25x_1 + 10x_2 + 17x_3 + 32x_4 - 26x_1^2 - 6x_1x_2 + 8x_3x_4 + 14x_1x_3 + 6x_2x_4 + 5x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \quad (3)$$

$$v = 5,5\%$$

- зовнішньої композитної арматури ФАП при тих же значеннях навантажень:

$$\hat{\Gamma}(\varepsilon_f^{(501)}) = (162 + 33x_1 + 14x_2 + 24x_3 + 39x_4 - 11x_1x_2 + 14x_3x_4 + 6x_2x_3 + 6x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \quad (4)$$

$$v = 5,7\%$$

Аналіз математичних моделей (1)...(4) показує, що середні значення відносних деформацій розтягнутої арматури посередині балок після їх стабілізації при малоциклових знакопостійних навантаженнях збільшуються. При цьому, вплив дослідних факторів на зазначені параметри у дослідних серіях є суттєвим і однотипним. Так, відносні деформації розтягнутої арматури зразків-балок серій 1, 3, 5 при заданих планом різних навантаження та перед руйнуванням збільшуються відносно середніх значень зі збільшенням:

- відносного прольоту зразку a/l_0 від 1 до 3 на 49%, 44% і 39%;
- класу бетону від C16/20 до C40/50 на 10%, 15% і 16%;
- кількості поперечної арматури ρ_{ar} від 0,0016 до 0,0044 на 9, 10 і 27%;
- рівня поперечного навантаження μ від 0,5 до 0,8 на 33, 32 і 50%,

а композитної арматури ФАП при збільшенні:

- відносного прольоту зразку a/l_0 від 1 до 3 на 41%;
- класу бетону від C16/20 до C40/50 на 17%;
- кількості поперечної арматури ρ_{ar} від 0,0016 до 0,0044 на 30%;
- рівня поперечного навантаження μ від 0,5 до 0,8 на 48%;
- при одночасному збільшенні всіх дослідних факторів.

Порівняно з 3 серією дослідів наявність зовнішньої арматури ФАП зменшила деформації розтягнутої металевої арматури, в середньому, в 1,65 рази. Між ними відбувається перерозподіл розтягуючих зусиль.

Відносні деформації стиснутого бетону в зоні чистого згину дослідних балок. Математичні моделі відносних деформацій стиснутого бетону дослідних зразків-балок звичайних і підсилених балок серій 1, 3 і 5 за встановлених планом рівнях $\eta, F_{a,f}$ навантажень мають вигляд:

$$\hat{\gamma}(\varepsilon_{c,1}^{RPT}) = (84 + 17x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 21x_4 + 4x_1x_2 + 5x_2x_3 + 5x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \nu = 5,1\%, \quad (5)$$

$$\hat{\gamma}(\varepsilon_{c,3}^{RPT}) = (92 + 17x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 21x_4 + 4x_1x_2 + 5x_2x_3 + 5x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \nu = 5,2\%, \quad (6)$$

$$\hat{\gamma}(\varepsilon_{c,5}^{RPT}) = (91 + 21x_1 + 3x_2 + 14x_3 + 21x_4 - 4x_1^2 - 2x_2^2 - 12x_1x_2 + 8x_2x_3 + 11x_3x_4 - 7x_2x_3 + 4x_3x_4) \cdot 10^{-4}, \nu = 9,6\% \quad (7)$$

Середні значення відносних деформацій стиснутого бетону посередині балок після їх стабілізації при малоциклових знакопостійних навантаженнях збільшуються у порівнянні з короткочасним статичним навантаженням. Відносні деформації стиснутого бетону залізобетонних балок 1, 3 і 5 серій перед руйнуванням збільшуються відносно середніх значень зі збільшенням:

- відносного прольоту зрізу a/b , від 1 до 3, відповідно, на 47%, 40% та 71%;
- класу бетону від С16/20 до С40/50 на 23%, 15% та 19%;
- кількості поперечної арматури ρ_a , від 0,0016 до 0,0044 на 17 і 15%;
- рівня поперечного навантаження η від 0,5 до 0,8 на 15% і 5%.

Одір пошкоджених у процесі експлуатації або в ході бойових дій протінних залізобетонних конструкцій підсилених ФАП, за дії малоциклового повторного навантаження високих рівнів ще зовсім не визначений. Тому отримані авторами результати досліджень мають загальну наукову цінність.

Висновки:

1. При збільшенні відносного прольоту зрізу збільшується вплив згинального моменту і відносні деформації розтягнутої арматури посередині прольоту дослідних елементів зростають на 51% та 52% відповідно до серій 3. Збільшення значень інших дослідних факторів призводить до зростання деформацій розтягнутої арматури до 24% в обох серіях. Що стосується відносних деформацій стиснутого бетону в зоні чистого згину зразків, то найбільш впливовими являються два фактори: відносний прольот зрізу та рівень поперечного навантаження. А саме при їхньому збільшенні, величина деформацій стиснутого бетону зростає на 40% та 37%, відповідно.
2. Порівняно з 3 серією дослідів наявність зовнішньої арматури ФАП зменшує деформації розтягнутої металевої арматури, в середньому, в 1,65 рази. Між ними відбувається перерозподіл розтягуючих зусиль.

ЛІТЕРАТУРА

1. Особливості напружено-деформованого стану і розрахунку залізобетонних конструкцій за дії циклічного навантаження високих рівнів: монографія / В.М. Карпюк, Ю.А. Сьоміна, А.І. Костюк, О.Ф. Майстренко. – Одеса: ОДАБА, 2018. – 237 с.
2. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами SikaR: Стандарт организации. СТО 13.613997-001-2011. – Москва: ОАО «ЦНИИПромзданий», ООО «Зиска», 2011. – 61 с.
3. Применение углеродистых для усиления железобетонных конструкций промышленных зданий / В.Л. Чернявский, Е.З. Ахелькооп // Промышленное и гражданское